

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Splitterschutzfolie 4 klar innen 123 µm



### SPLITTERBINDUNG BEI GLASBRUCH

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Strahlungsdurchlässigkeit      | 82 %  |
| Strahlungsreflexion            | 10 %  |
| Strahlungsabsorption           | 8 %   |
| Lichtdurchlässigkeit           | 93 %  |
| Lichtreflexion innen           | 9 %   |
| Lichtreflexion außen           | 9 %   |
| Reduzierung der Blendung       |       |
| Reduzierte Gesamtsonnenenergie | 17 %  |
| UV - Schutz                    | 99 %  |
| G - Wert                       | 0,83  |
| Emissionsgrad                  | 0,89  |
| Folienstärke                   | 123µm |

### EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar  
Einfachverglasung getönt  
Isolierverglasung klar  
Isolierverglasung getönt  
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung  
Verbundglas klar  
Dreifachverglasung



### KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



### EIGENSCHAFTEN

- ✓ Splitterschutz
- ✓ Klasse 2B2 / DIN EN 12600
- ✓ Splitterbindung bei Glasbruch
- ✓ Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hervorragende Eignung in Kindergärten, Schulen, Lebensmittelbereich